

ACRYL MAT PLUS



Intérieur

DESCRIPTION

Peinture de finition mate à base de résine acrylique.

DESTINATION

Peinture pour murs et plafonds intérieurs

PROPRIETES

- Bon pouvoir couvrant
- Belle blancheur
- Microporeux
- Léger grain qui absorbe les irrégularités
- Riche en résines
- Faible odeur

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot	: Liquide onctueux.
Aspect du film	: Aspect mat.
Masse volumique	: 1.55 +/- 0,05 Kg/l.
Extrait sec	: En poids: 65 +/- 2% en volume: 44 +/- 2%.
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV.
Point éclair	: Non concerné.
Brillant Spéculaire à 85°	: < 5.
Rendement	: 7 à 9 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: hors poussière 30 min, sec 2h.
Recouvrable	: 4 à 6 h.
Teintes	: Blanc.
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Conditionnement	: 15 L et 5L.

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Le support doit être nettoyé, poncé (grain fin) et dépoussiéré au préalable avant l'application. Le support doit être propre, sec et sain. Sur les anciennes peintures mates, satinée et brillantes acryliques adhérentes : ponçage pour éliminer les parties mal adhérentes ou lessivage pour casser le brillant, et rinçage à l'eau claire.

- Sur plâtre brut, appliquer 1 couche de **NEBRASKA GLYCERO IMPRESSION**.

Application:

Conditions d'application : DTU 59.1.
Matériel d'application : Brosse synthétique, Rouleau polyamide texturé / microfibres 12-14mm, pistolet.
Nettoyage du matériel : Eau.
Diluant : Eau.
Dilution : Prêt à l'emploi. En cas d'application à l'airless, diluer de 0 à 5% d'eau.

SYSTEME D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Enduits au mortier de liant hydraulique, enduits de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures acryliques	NEBRASKA ACRYL IMPRESSION	1 à 2 couches NEBRASKA ACRYL MAT PLUS
Plâtre brut	NEBRASKA GLYCERO IMPRESSION	

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité.

FICHE TECHNIQUE – Janvier 2016 annule et remplace toute fiche antérieure.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
 La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme.
 En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
 La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

GESTION DES DECHETS

Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau. Protégeons l'environnement
 - Laver soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient, laisser cette eau s'évaporer. Le résidu sec peut alors être jeté à la poubelle.
 - Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
 Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.