

GLYCERO MAT



Intérieur

DESCRIPTION

Sous couche mate glycérophtalique opacifiante en phase solvant

DESTINATION

Murs et plafonds tels que les plaques de plâtre cartonnées, plâtre, enduit, bois, anciennes peintures,

PROPRIETES

- Régulateur d'absorption
- Aspect mat
- Facilité d'application
- Belle blancheur et opacité

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot	: Liquide onctueux.
Aspect du film	: Mat.
Masse volumique	: 1.59 +/- 0,05 Kg/l.
Extrait sec	: en poids: 81 +/- 2% en volume: 59 +/- 2%.
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit. (cat. A/g): 350 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 350 g/l de COV.
Point éclair	: Compris entre 23°C et 55°C.
Brillant Spéculaire à 85°	: < 5.
Rendement	: 7-9 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: Sec 4 à 6 h.
Recouvrable	: 24h.
Teintes	: Blanc.
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Conditionnement	: 15 L et 5L.

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Le support doit être nettoyé, poncé (grain fin) et dépolvé avant l'application. Le support doit être propre, sec et sain. Sur les anciennes peintures, éliminer les parties mal adhérentes.

Après préparation des fonds, appliquer 1 couche de **NEBRASKA GLYCERO MAT** sur :

- Boiseries brutes tendres.
- enduit au mortier de liant hydraulique, enduits de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné, carreaux de plâtre.
- ancien plâtre.

Application:

Conditions d'application : DTU 59.1.
Matériel d'application : Brosse synthétique, rouleau polyester tissé 12-14mm, pistolet.
Nettoyage du matériel : white spirit.
Dilution : Prêt à l'emploi. Diluer maximum à 3% de white spirit au pistolet.

SYSTEME D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
enduit au mortier de liant hydraulique, enduits de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné, carreaux de plâtre	NEBRASKA GLYCERO MAT	1 à 2 couches des finitions NEBRASKA ACRYL, NEBRASKA HYDRO
ancien plâtre		
Boiseries brutes tendres		1 à 2 couches des finitions NEBRASKA ACRYL, HYDRO, GLYCERO (satin garnissant, satin tendu et brillant)

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité.

FICHE TECHNIQUE – Janvier 2016 annule et remplace toute fiche antérieure.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

GESTION DES DECHETS

Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec du white spirit.
 - Laver soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu de white spirit dans un récipient, et récupérer le solvant souillé.
 - Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
 Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

