



## DESCRIPTION

---

Peinture mate à base de résines glycérophtaliques et acryliques en phase aqueuse

## DESTINATION

---

Peinture intérieure pour murs et plafonds des pièces sèches.

## PROPRIETES

---

- Bel aspect poché arrondi régulier mat profond
- Microporeux
- Garnissant et opacifiant
- Odeur faible
- Nettoyage des outils à l'eau

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a/7b2.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

---

<b>Aspect en pot</b>	: Liquide onctueux.
<b>Aspect du film</b>	: Aspect mat.
<b>Masse volumique</b>	: 1.52 +/- 0,05 Kg/l.
<b>Extrait sec</b>	: En poids: 59 +/- 2% en volume: 38 +/- 2%.
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit. (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV.
<b>Point éclair</b>	: Non concerné.
<b>Brillant Spéculaire à 85°</b>	: <5.
<b>Rendement</b>	: 7 à 9 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: Sec au toucher 1 à 2 h.
<b>Recouvrable</b>	: 8 à 10 h.
<b>Teintes</b>	: Blanc.
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
<b>Conditionnement</b>	: 15 L et 5L.

**Préparation des fonds:**

*La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.*

Les anciennes peintures mates ou plaques de plâtres cartonnées, enduits divers, carreaux de plâtre : ponçage dépolissage soigné, application d'une couche de **NEBRASKA HYDRO IMPRESSION**.

- Sur plâtre, appliquer une couche de **NEBRASKA GLYCERO IMPRESSION** .
- Bois Brut tendres (sapin/pin) : appliquer 1 couche de **NEBRASKA HYDRO IMPRESSION**.

**Application:**

- Conditions d'application** : DTU 59.1.
- Matériel d'application** : Brosse synthétique, Rouleau polyamide texturé / microfibres 12-14mm, pistolet.
- Nettoyage du matériel** : Eau.
- Diluant** : Eau.
- Dilution** : Prêt à l'emploi. En cas d'application au pistolet, diluer à 5% d'eau.

**SYSTEME D'APPLICATION**

Support	Impression	Finition
anciennes peintures mates ou plaques de plâtres cartonnées, enduits divers, carreaux de plâtre	<b>NEBRASKA HYDRO IMPRESSION</b>	<b>1 à 2 couches NEBRASKA HYDRO MAT</b>
plâtre	<b>NEBRASKA GLYCERO IMPRESSION</b>	
Bois brut tendres (sapin/pin)	<b>NEBRASKA HYDRO IMPRESSION</b>	

**HYGIENE ET SECURITE**

Consulter la fiche de données de sécurité.

**FICHE TECHNIQUE – Janvier 2016 annule et remplace toute fiche antérieure.**

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.  
 La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme.  
 En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.  
 La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

**GESTION DES DECHETS**

Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau. Protégeons l'environnement.  
 - Laver soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient, laisser cette eau s'évaporer. Le résidu sec peut alors être jeté à la poubelle  
 - Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout  
 Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.